

# SCHEDA TECNICA

<b>IDRELLA</b>		<b>III</b>	
LAVABILE - ACRILICO - INTERNO/ESTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
ELEVATA COPERTURA      OTTIMA TRASPIRABILITÀ FACILE APPLICAZIONE      ELEVATA RESA SUPER BIANCO			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Idropittura murale di elevata copertura, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Cariche minerali e speciali additivi conferiscono al prodotto una buona resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<i>Pittura a base di dispersione acrilica</i>		
	<b>Peso specifico</b>	1,62-1,65 KG/L a 20°	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 18500 - 20500 cP.	
	<b>Resa pratica</b>	9 - 12 mq/L per mano di prodotto applicato	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
	<b>Permeabilità al vapore</b>	Buona	
	<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali	
	<b>Resistenza al lavaggio</b>	Elevata > 3000 cicli Gardner	
<b>Presa di sporco</b>	Media		
<b>GAMMA COLORI</b>	Bianco		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluente</b>
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
	<i>Per tinte forti ottenute da una base neutra la percentuale di diluizione scende ad una massima del 10% in volume</i>		
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<p><b>SUPERFICI IN MURATURA</b></p> <p>Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con stucco in pasta tipo <b>COLLANSTUK</b>, fissare con isolante per idropitture <b>ANCORYDRO</b>, infine applicare 2 mani di <b>IDRELLA</b>.</p>		
<b>ESSICAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.