



## Fondo Isolante Antitannino | RT 4000

**Campi d'impiego:** Serramenti, arredi, rivestimenti, balconi, recinzioni.

**Informazioni sul prodotto:** Fondo Isolante Antitannino contrasta la fuoriuscita di estrattivi come tannini e sostanze acide in manufatti di legno di latifoglia da esterno e interno (es. rovere, castagno, pioppo, ecc.). Questa barriera isolante, ad alta copertura, impedisce la formazione di inestetiche macchie superficiali. Fondo Isolante Antitannino copre efficacemente tracce di caffè, pennarello, pastello, ossidazione. Le caratteristiche tixotropiche rendono questo prodotto particolarmente adatto all'applicazione in verticale. Per proteggere il legno dagli agenti biologici di degrado pretrattare il manufatto con Primer preservante antitarlo/antitermite RA 3000.

*Nota: non utilizzare come isolante per nodi e resina delle conifere (es. abete, pino, douglas). Su conifera utilizzare Impregnante Classico bianco RM2010 in due o tre mani.*

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare due mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'applicazione.

**Sovraverniciabilità:** Smalti satinati Evolution RN 20xx, Hybrid Resolve bianco RS 8005, Vintage Prestige RB xx90.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L



Conservare > 5°C



Verniciare > 10°C



Pronto all'uso  
Pennello o rullo



Diluzione max. 10%  
Spruzzo



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
8-12 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 4-24 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
58 ± 3 %



Viscosità  
5000 ± 300 cps



Peso specifico  
1,3 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



**RT 4000**  
bianco