



H<sub>2</sub>O

## Hybrid Resolve | RS 80xx

**Campi d'impiego:** Serramenti, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature, arredo da giardino, pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina.

**Informazioni sul prodotto:** Hybrid Resolve è l'impregnante di finitura ad alto secco. Essicca con estrema rapidità ed esprime un design dall'apprezzato effetto naturale. Hybrid Resolve è un sistema verniciante a base acqua formulato con resine alchidiche uretanizzate ad alto solido e copolimeri acrilati. Si oppone con efficacia all'aggressione degli agenti atmosferici. Gli speciali assorbitori UV+ bloccano in superficie le radiazioni ultraviolette e proteggono la lignina. Hybrid Resolve è un concentrato di tecnologia per la longevità del legno in esterno. Grazie alla formula self-consuming, evita lo sfogliamento. Questo ritrovato crea una velatura omogenea, ma non filmogena. Con Hybrid Resolve le operazioni di mantenimento e ripristino tradizionalmente complesse e impegnative, possono finalmente essere gestite senza carteggiatura. La versione trasparente opaca e satinata, priva di ossidi di ferro, non può garantire la stessa durata del prodotto pigmentato; non impiegare su impregnanti e finiture bianchi.

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura. Applicare 1-2 mani di RA 3000 e successivamente 2-3 mani di prodotto.

**Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RS 80xx su legno trattato con tinte e impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie. Applicare 1-2 mani di RA 3000 e successivamente 2-3 mani di prodotto.

**Manutenzione:** Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RS 80xx, previa rimozione dello sporco superficiale. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

**Sovraverniciabilità:** Hybrid Resolve RS 80xx.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L - 10 L



**RS 8000**  
trasparente opaco



**RS 8001**  
larice



**RS 8002**  
castagno



**RS 8003**  
noce



**RS 8004**  
noce scuro



**RS 8005**  
bianco



**RS 8020**  
trasparente satinato



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
12 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 3-12 h



Essiccazione  
finale 24 h



Calpestabile dopo  
48 h



Residuo solido  
25 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 50 ± 4"



Peso specifico  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



Gloss  
5