



il professionista sei tu

ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

New Marinella

PITTURA TRASPIRANTE IDROREPELENTE PER INTERNO ED ESTERNO



Strati: 2
Diluizione con acqua: 30-35%
Resa per strato: 8-10 m²/L

A15

NEW MARINELLA - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

NEW MARINELLA è una pittura traspirante idrorepellente adatta per l'impiego su superfici interne o esterne protette.

La resina acrilica a basso COV di cui è composta, conferisce al prodotto una bassa odorsità rispetto alle tradizionali idropitture. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata copertura, buona dilatazione, e una volta essiccato assicura al supporto un aspetto opaco uniforme anche in presenza di superfici con assorbimenti irregolari.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su intonaci nuovi a base cementizia o similari, a base di calce aerea, o su intonaci già pitturati. Inoltre è impiegabile su intonaci rasati con gesso e su cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: resine acriliche in dispersione acquosa
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,68 ± 0,05 kg/l.
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore.

Classificazione UNI EN 13300:
.Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
.Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
.Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 m²/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con il fissativo acrilico IDEALFIX opportunamente diluito.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline.

In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti.

Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con idoneo stucco.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.

Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con l'igienizzante ABC SPRAY ANTIMUFFA allo scopo di migliorare l'azione antimuffa e additivare la pittura con un additivo antimuffa.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con 30-35% di acqua.

Nelle applicazioni con airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (si riferisce a supporti lisci mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni del prodotto colorato o nel caso di completamento di un lavoro con prodotto eseguito a tintometro, è consigliabile miscelare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità sulla parete.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 40 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 1 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura semilavabile per interno ed esterno protetto.

Applicazione, su superfici già predisposte, di pittura idrorepellente NEW

MARINELLA a base di resine acriliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.