

**ORO**
SPC01002A**MIELE**
SPC01001A**NARCISO**
SPC01003A**SABBIA**
SPC01005A**SENAPE**
SPC01004A**MIMOSA**
SPC01006A**CEDRO**
SPC01007A**TOPAZIO**
SPC01008A**MANGO**
SPC01013A**PRIMULA**
SPC01014A**TULIPANO**
SPC01015A**SOLE**
SPC01016A

INFORMAZIONI PRODOTTO

La gamma Silver presenta 12 differenti essenze.

CODICE	PZ. BOX [pz]	m ² BOX [m ²]	PZ. PALLET [pz]	m ² PALLET [m ²]	LUNGHEZZA DOGA [mm]	LARGHEZZA DOGA [mm]	ALTEZZA DOGA [mm]
SPC01002A	10	2,23	700	156,28	1220	183	5
SPC01001A	10	2,23	700	156,28	1220	183	5
SPC01003A	10	2,23	700	156,28	1220	183	5
SPC01005A	10	2,23	700	156,28	1220	183	5
SPC01004A	12	2,64	780	171,34	1220	180	5
SPC01006A	12	2,64	780	171,34	1220	180	5
SPC01007A	12	2,64	780	171,34	1220	180	5
SPC01008A	10	2,20	680	149,33	1220	180	5
SPC01013A	10	2,20	680	149,33	1220	180	5
SPC01014A	10	2,20	680	149,33	1220	180	5
SPC01015A	10	2,20	680	149,33	1220	180	5
SPC01016A	10	2,20	680	149,33	1220	180	5

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	VALORE STD	TOLLERANZA	U.d.M.	TEST METODO
ASPETTO SUPERFICIALE	Senza graffi, macchie, perforazioni, fratture, pieghe, macchie, inclusioni estranee, delaminazione e qualsiasi altro difetto visto ad occhio nudo	-	-	-
LARGHEZZA LUNGHEZZA	180 / 183 1220	$\pm 0,4$ $\pm 2,0$	mm	ASTM F2055 ISO 24337 ASTM F3261
SPESSORE	≥ 2	$\pm 0,2$	mm	ASTM F387 ASTM F3261
PLANARITÀ	Tavola o piastrella (larghezza) ≤ 229	$F_w \pm 0,2$	mm	ISO 24337 ASTM F3261
FORZA DI BLOCCAGGIO	≥ 120	-	N/50 mm	PRIDON METHOD
DEFORMAZIONE DOPO APPLICAZIONE DI UN CARICO STATICO	$\leq 0,13$	-	mm	ASTM F970 ASTM F3261
STABILITÀ DIMENSIONALE	$\leq 0,20$ %	-	mm	ISO 23999 ASTM F3261
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	Non più di un leggero cambiamento nell'opacizzazione della superficie, nell'attacco di superficie o nella macchiatura quando esposto ai prodotti chimici come segue: 5% acido acetico, 70% isopropylalcohol, olio minerale bianco, 5% NaOH, 5% HCl, 5% H ₂ SO ₄ , 5% NH ₄ OH, 5,25% NaOCl, olio di oliva leggero, K1, benzina senza piombo e 5% fenolo attivo	-	-	ASTM F925 ASTM F3261
RESISTENZA AL CALORE	Media $\Delta E \leq 8,0$	-	-	ASTM F1514 ASTM F3261
TEST DI INFIAMMABILITÀ	La velocità di combustione non deve superare 0,1 pollici al secondo lungo la dimensione più lunga del prodotto.	-	-	16 CFR 1500.44
REAZIONE AL FUOCO	Classificazione: B _{fl} - s1 (classificazione si basa sulla scala di 7 passi da A1 _{fl} a F _{fl} , dove A1 _{fl} è buono e F _{fl} è cattivo)	-	-	EN 14041:2004/ AC:2006 EN 13501-1:2007 + A1:2009
TEST SULLA SEDIA A ROTELLE	Dopo 25.000 cicli, non è necessario smontare le tavole. Non ci devono essere danni visivi come distacco di strati, apertura di giunti, screpolature, crepe, ecc.	-	-	EN 425
TEST SUL GRAFFIO LINEARE	Valutare i campioni per i danni da graffi con il peso da 1500 grammi e il peso da 2800 grammi. Scattare foto e inserirle nel rapporto finale. Livello di prestazione finale da determinare.	-	-	Metodo Pridon: Attrezzatura-Ta- ber 5800 o equivalente

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	VALORE STD	TOLLERANZA	U.d.M.	TEST METODO
TEST ALL'ABRASIONE LINEARE	Valutare i campioni per i danni da abrasione. Scattare foto e inserirle nel rapporto finale.	-	-	Metodo Pridon: Attrezzatura-Taber 5800 o equivalente
RESISTENZA AL GRAFFIO	Il risultato deve ottenere MSR-B2: solo pochi graffi.	-	Imm	EN16094 Procedure B
METALLI PESANTE NELLE VERNICI E NEI RIVESTIMENTI	Non rilevati (< MDL) (Pb, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Se)	-	mg/kg	ASTM F 963-17/EN71-3
TEST DEL CONTENUTO DI FTALATI	Non rilevati (< MDL) (DMP, DEP, DPP, DIBP, DBP, DAP, DHXP, BBP, DCHP, DEHP, DHPP, DIOP, DNOP, DINP, DIDP, DNP)	-	%	CPSC-CH-C 1001-09.3/ASTM D3421-75,
CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO (PCP)	Non rilevata (< MDL)	-	mg/kg	EN14041:2004/AC:2006 Annex B & EN 12673:1999
EMISSIONE DI FORMALDEIDE (IN ARIA)	Non rilevata (< MDL)	-	mg/m³	EN 14041:2004/AC:2006 Clause 4.3 and EN717-1:2004