



SANO FINISH

codice 54000

Rev Marzo 2017

Famiglia 02
Rivestimenti

DESCRIZIONE GENERALE: Pittura sintetica diffusiva, resistente alla crescita di muffe ed alghe, a base di acrilisilossani, pigmenti resistenti alla luce, inerti silicei e carbonati micronizzati, biocidi antimuffa e antialga per la preservazione del film secco^(*).

Conforme alla Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

IMPIEGO: Come finitura per esterni ed interni. Particolarmente indicata per la decorazione e la protezione degli interventi di deumidificazione effettuati con il ciclo PAULIN RIXANA; grazie all'alta traspirabilità consente al vapore d'acqua in eccesso proveniente dalla muratura di traspirare assicurando nel contempo un perfetto potere uniformante tra parte nuova e vecchia.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci finiti a civile fine cementizi, di malta bastarda, di calce idraulica, vecchie pitture

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione EN 1062-1^(*): G3.E2.S1.V1.W2.A0.C0

Classificazione per impiego finale (pt 3)	: Decorazione e protezione
Tipo di legante (pt 4)	: acrilisilossanico in emulsione acquosa
Brillantezza (pt5- EN ISO 2813)	: < 5 Gloss a 85° (G3-opaca)
Spessore medio del film secco totale (pt5-calcolato dai consumi)	: 80 -100 µm (E2)
Grana massima (pt5- EN ISO 787-18)	: 50 µm (S1- fine)
Permeabilità al vapore (pt5- EN ISO 7783-2)	: < 0,1 m per 100µm ⁵ (V1-alta)
Permeabilità all'acqua (pt5- EN 1062-3)	: < 0,3 Kg/m ² x h ^{0,5} (W2-media)
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1.60 Kg/litro ± 0,05
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D2196)	: 20.000 cps ± 2.000
pH al collaudo (UNI 8311)	: 8,5 ± 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 72 % ± 2
Secco resina % in peso sul secco totale (EN ISO 3251)	: 14 ± 1
Punto di bianco (PAU06-LETTURA Y CON SPETTROFOT.)	: 90 ± 1
Coprenza (EN ISO 6504-3)	: > 99 per 5 m ² /l (Classe 2)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

PAULIN RIXANA: lasciare stagionare per 10 giorni il PAULINSANA RAS. Applicare una mano di fissativo PRIMER S ed attendere 12 ore.

Superfici murali nuove, finite a civile, stagionate. Pulire asportando ogni traccia di polvere. Applicare una mano di fissativo PRIMER S ed attendere 12 ore.

Superfici murali già rivestite con vecchie pitture e/o parzialmente degradate. Asportare le parti non perfettamente aderenti, lo sporco e le efflorescenze; effettuare eventuali ripristini d'intonaco e/o stuccature con idoneo prodotto della gamma e lasciare stagionare. Applicare una mano di fissativo PRIMER S su tutta la superficie ed attendere 12 ore. Per una migliore finitura estetica, se il fondo è leggermente irregolare applicare una mano di fondo uniformante SEVEN, se molto irregolare rasare con LAMPOCIVIL R632 e lasciare stagionare per 10 giorni. Alternativamente, sverniciare le vecchie pitture/rivestimenti con SVERNIL, lavare con idropulitrice a vapore, stuccare ripristinando la planarità dell'intonaco con idoneo prodotto della gamma, fissare con ISOMUR tutta la superficie ed attendere 12 ore.

Applicare SANO FINISH opportunamente diluito. Dopo almeno 6 ore applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione con acqua	: 10 - 20%
Resa consigliata (PAU15)	: 8 – 10 m ² /litro per mano *
Essiccazione a 20°C	: 12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	: Almeno 6 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Gli intonaci devono essere stagionati ed asciutti.
- Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Proteggere dalla pioggia battente le superfici trattate per almeno 48 ore.
- Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
- Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto può provocare una reazione allergica. Contiene sostanze pericolose per l'ambiente acquatico. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE:

Cat.A/a: COV massimo 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

SANO FINISH PAULIN, Pittura sintetica diffusiva, resistente alla crescita di muffe ed alghe, a base di acrilsilossani, pigmenti resistenti alla luce, inerti silicei, carbonati micronizzati, biocidi antimuffa e antialga per la preservazione del film secco; specifica per la protezione e la decorazione di risanamenti effettuati con il ciclo deumidificante PAULIN RIXANA, da applicare in due mani con una resa orientativa di 8 – 10 mq/litro per mano. Conforme alla Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Classificazione EN 10621:G3.E2.S1.V1.W2.A0.C0

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

◆ *Biocidi contenuti: Terbutrina (CAS 886-50-0); OIT (CAS 26530-20-1); ZnPy (CAS 13463-41-7). La protezione impartita dai biocidi è di tipo sacrificale; l'efficacia e la durata nel tempo dipendono fortemente dalla gravosità dell'esposizione e dal ciclo applicativo scelto.*

* *La classificazione è stata effettuata sul bianco. I colorati potrebbero discostarsi leggermente dai valori indicati*

** *La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

