



LAMPOSTUCCO IN POLVERE codice 60250

CE
07
EN 13279-1

Rev Marzo 2017

Famiglia 07
Stucchi e rasanti

DESCRIZIONE GENERALE: Stucco rasante in polvere per interni a base di alabastro finissimo, da impastare con acqua prima dell'uso.

IMPIEGO: Per la rasatura di superfici murali all'interno quando si voglia ottenere una superficie perfettamente liscia prima della successiva verniciatura. Per la stuccatura di fessure, crepe o piccole imperfezioni sulle superfici murali all'interno.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaco a civile, intonaco a calce, intonaco a gesso, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante	:	gesso alabastro modificato
Massa volumica apparente	:	0,700 ± 0,05 kg/l
Granulometria (UNI EN 1015-1)	:	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	:	50-55%
Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)	:	plastica-tixotropica
Massa volumica apparente malta fresca (UNI EN ISO 2811-1)	:	1,590 ± 0,05 kg/l
Tempo di presa (DIN 1168)	:	4 - 6 ore a 20°C
Massa volumica apparente malta indurita (UNI EN 1015-10)	:	1,180 ± 0,050 kg/l
Resistenza a flessione (MPa) 28 gg (UNI EN 196-1)	:	2,1 ± 0,2 MPa *
Resistenza a compressione (MPa) 28 gg (UNI EN 196-1)	:	4,2 ± 0,2 MPa *
Coefficiente permeabilità al vapore acqueo (μ) (UNI EN 1015-19)	:	ca. 10
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	:	Classe A1
Conforme alla Norma UNI EN 13279-1	:	B1-20-2

N.B. I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti.
Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoisometriche di cantiere.

CONSUMO TEORICO: 1,0 - 1,1 kg polvere/m² per mm di spessore**.

VANTAGGI:

- Ottima tixotropia e lavorabilità.
- Basso ritiro
- Ottima adesione.
- Si amalgama facilmente con l'acqua senza formare grumi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie deve essere asciutta, consistente, libera da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse. Parti incoerenti o polverose devono essere rimosse e quindi il sottofondo deve essere trattato con il fissativo all'acqua FIXACRIL Codice 92300 (Scheda Tecnica n. 9007).

Tale trattamento va eseguito anche su supporti molto assorbenti.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: Spatola, cazzuola, frattazzo a seconda delle esigenze
Acqua d'impasto	: 50-55%
MODO D'IMPIEGIO	: - Preparare in un recipiente pulito circa 1 parte di acqua e spargere sopra circa 2 parti di polvere, quindi lasciare riposare per qualche minuto. - Impastare a mano o meglio con agitatore meccanico, fino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi. - Se necessario aggiungere acqua fino ad ottenere la giusta lavorabilità.
Tempo di lavorazione:	: L'impasto dopo la miscelazione con acqua, deve essere applicata nell'arco delle 3-4 ore. L'inizio dell'indurimento, dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo.
Intervallo tra le mani	: almeno 12 ore (per applicazioni sottili) e comunque sulla prima mano completamente asciutta ed indurita.
Essiccazione	: Carteggiabile (su rasatura) dopo 10-12 ore.
Sovraverniciatura	: dopo 48-72 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C	Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%	Umidità relativa del supporto inferiore al 3%

AVVERTENZE:

- L'AMPOSTUCCO POLVERE deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.
- Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, ne aggiungere acqua per tentare di ripristinare la lavorabilità perduta.
- L'utilizzo di contenitori e utensili sporchi di vecchio stucco già rappreso, accorcia il tempo di vita di quello in lavorazione.
- Attendere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.
- Il mancato rispetto dei tempi di sovrapplicazione e/o verniciatura può comportare a parziali distacchi del prodotto per imperfetta maturazione.
- Prima di eventuali finiture applicare una mano di FIXACRIL Cod. 92300

MAGAZZINAGGIO: Conservare in ambienti asciutti e riparati. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME L'UMIDITA'

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi della normativa vigente. Si consiglia tuttavia prima dell'utilizzo di consultare la scheda informativa di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

VOCE DI CAPITOLATO:

Stucco rasante in polvere per superfici murali interne a base di alabastro finissimo da impastare con acqua prima dell'uso, con un consumo di 1,0 – 1,1 kg polvere/m² per mm di spessore. Conforme alla Norma UNI EN 13279-1 (B1-20-2).

* Le resistenze riportate, sono ricavate da provini 4 x 4 x 16 cm, confezionati in Laboratorio con il 52% di acqua. *I dati possono variare se variano le condizioni di impasto e stagionatura.*

** *Il consumo pratico varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

